



## Master-ProGres (Мастер-ПроГрес) <

Клеевая смесь для керамогранита для внутренних и наружных работ.

Смесь «Master»  
Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

- высокая адгезия к плитам из керамогранита <
- удобная в применении, эластичная <
- водостойкая <
- морозостойкая <
- высокопластичная <
- экологически чистая и безопасная <

Цвет: серый

Упаковка: 25 кг

### Технические характеристики:

Состав:	цементная смесь, модифицированная полимерными добавками
Крупность заполнителя	не более 0,8 мм
Время пригодности раствора для использования	120 мин
Открытое время в зависимости от параметров поверхности и окружающей среды	10-25 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,8 МПа
Расшивка швов (для стен)	через 24 часа
Время технологического перемещения (для полов)	48 часов
Количество воды для приготовления раствора	0,2 л воды на 1 кг смеси (5 л на 25 кг смеси)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
Расход растворной смеси в зависимости от состояния основания и толщины слоя	2-4,5 кг/м <sup>2</sup> /мм
Морозостойкость	не менее 50 циклов

### Область применения:

Сухая строительная смесь «Master-ProGres» предназначена для облицовки плитami из керамогранита (грес), а также другими керамическими плитami с низким водопоглощением (меньше 3%) недеформированных оснований стен и полов, которые эксплуатируются внутри и снаружи помещений.

Расход:

Размер плитки, (мм)	Размер зубца терки, (мм)	Расход смеси, (кг/м <sup>2</sup> )
менее 50x50	4	2,0
от 50x50 до 100x100	4	2,0
от 100x100 до 200x200	6	2,2
от 200x200 до 300x300	8	2,8
от 300x300 до 350x350	10	3,5

### Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.  
Дата изготовления указана на упаковке.