

ШПАКЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА STABILL PSZ-11

для вирівнювання і розгладжування поверхонь стін і стель

Пластична
високоякісні добавки,
що модифікують,
підвищують
пластичність і легкість
застосування

Універсальна
відповідно підібраний
склад дозволяє
попередньо вирівняти
основу і накласти
фінішний шар

Екстра біла
використані для
збільшеної білості
інгредієнти: доломітна
мука і натуральний гіпс
зменшують витрати
фарби

Легко шліфується
винятково легке
розгладжування
наждачним папером

ВИКОРИСТАННЯ

Шпаклівка Універсальна STABILL PSZ-11 призначена для нанесення на стіни і стелі приміщень для отримання гладкої поверхні Також призначена для розгладжування нерівностей і жорсткостей мінеральних штукатурок, для заповнювання борозен і прогалін. Білий колір дає можливість обмежити кількість шарів фарби для досягнення повного кольорового ефекту.

ВЛАСТИВОСТІ

STABILL PSZ-11 – це суха суміш натурального гіпсу, мінеральних наповнювачів і додатків, що модифікують, завдяки яким після змішування з водою утворює пластичну і липку масу. Після висихання і обробки отримуємо гладку поверхню, на яку можна наносити фарби для мінеральних основ, або наклеювати шпалери

ВІДПОВІДНА ОСНОВА

Універсальну Шпаклівку можна наносити на будь-які мінеральні основи всередині будівель.

ПІДГОТУВАННЯ ОСНОВИ

Перевірити якість основи. Має бути несуча, стабільна, рівна, суха, без забруднень, що можуть послабити зв'язування, на приклад порошу, мастил, жирів, і т. ін. Сильно поглинаючі основи необхідно проґрунтувати і зачекати на їх висихання. Для ґрунтування використовувати відповідний ґрунтувальний препарат.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

STABILL PSZ-11 всипати до холодної води у пропорції 0,38 – 0,41 л води на 1 кг сухої суміші і потім розмішати дрилем з міксером на малих обертах, аж до отримання однорідної маси без грудочок. Почекати 5 хвилин і після цього ще раз недовго перемішати розчин. За один раз приготувати таку кількість розчину, щоб використати його протягом 1 години. Гіпс накладати на основу за допомогою інструментів, виготовлених з нержавіючих матеріалів. На погано оброблені поверхні можна нанести суміш ще раз, або відшліфувати наждачним папером. Максимальна товщина шару 7-8 мм. Під час виконання будівельних робіт необхідно діяти згідно з принципами будівельного мистецтва і польськими нормами.

УПАКОВКА

Мішок 20 кг.



Технічні дані та інформація про спосіб застосування стосуються температури (23±2)°C та рівня вологості повітря (50±5)%. В інших умовах властивості даного продукту можуть змінитися. Докладна специфікація виробу подається у Технічному Паспорті. Це є загальні вказівки, ґрунтовані на наших дослідженнях та нашому досвіді. Оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови будівництва та спосіб виконання, застерігаємо, що це є вказівки загального характеру, що жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Рекомендована та вказана у каталозі сфера застосування продуктів, або ж спосіб виконання, не звільняє виконавця від виконання робіт згідно з правилами будівельної справи та принципами техніки безпеки.

Технічні параметри

СКЛАД: Суміш натурального гіпсу, мінерального наповнювача і додатків, що модифікують.

ТЕМПЕРАТУРА ВИКОРИСТАННЯ: Роботи необхідно виконувати за температури навколишнього середовища, основи і матеріалу від +5°C до +25°C.

ЧАС ДОСТИГАННЯ: до 5 хвилин.

ЧАС ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ: приблизно 1 годину.

ТОВЩИНА ШАРУ ШПАКЛІВКИ: максимум 3 см в 4 шари по 7-8 мм.

ПРИБЛИЗНІ ВИТРАТИ: від 1,2 кг/м² при товщині 1 мм.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ: 0,38-0,41 л води на 1 кг продукту.

ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ: У сухих умовах і цільній упаковці, на дерев'яних палетах строк придатності до використання складає 6 місяців від дати виробництва.

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ: Продукт згідний з Польською Нормою PN-EN -13279-1.