

SILTEK E-100

Грунтівка плівкоутворююча



- Знижує та вирівнює водопоглинання поверхні
- Покращує зчеплення між поверхнями
- Готова до застосування
- Безбарвна після висихання
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь

Склад: полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

Застосування: для створення контактного адгезійного шару між мінеральними поверхнями та оздоблювальними матеріалами (клей, шпаклівка, штукатурка, самовирівнювальна підлога тощо), а також для вирівнювання водопоглинання основи. Рекомендується застосовувати перед нанесенням водно-дисперсійних та органічних фарб для зменшення їх витрат.

Технічні характеристики:

Температура основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Максимальний розмір часток дисперсії	100 нм
Термін висихання *	від 4 до 6 годин
Витрата грунтівки на 1 м ² *	100 – 200 мл

* В залежності від основи та за нормальних умов – температура +20°C, відносна вологість повітря 60%.

Підготовка поверхні

(згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

- видалити неміцні ділянки поверхні, розширені тріщини, відчистити від бруду, пилу, мастила, фарби тощо;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та прогрунтувати грунтівкою Siltek E-110;
- ділянки поверхні, що пошкоджені біологічною корозією, видалити та обробити антисептичною грунтівкою Siltek E-112;
- відремонтувати поверхню дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

Виконання робіт:

- грунтівку перед використанням перемішати;
- грунтівка наноситься на поверхню за допомогою щітки, валика чи розпилювача;
- наносити необхідно в один, або дੱкілька шарів в залежності від водопоглинання поверхні;

- наступний шар наносити після повного висихання попереднього;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
- тару та залишки грунтівки утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Упаковка:

- пластикові каністри об'ємом 2, 5 та 10 л.

Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5°C до +35°C, протягом 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Запобігти дії прямих сонячних променів.

Увага:

- не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні грунтівки.
- у разі виконання робіт за умов, які відрізняються від

нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці;

- при використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника;
- виробник не несе відповідальності у разі виконання робіт з порушенням вказівок щодо застосування.

Примітка:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру;
- у разі потрапляння грунтівки в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутись до лікаря.

ТУ У 24.3-31749934-001:2008