



FARBA SILIKONOWA 003

Силіконова фасадна фарба

Сфера застосування:	Фарба, виготовлена на основі силіконової емульсії і комбінації допоміжних полімерів. Легко наноситься, створює еластичне покриття, що захищає від проникнення вологи. Характеризується підвищеною паропроникністю, стійкістю до факторів забруднення навколишнього середовища і ультрафіолетового випромінювання, а також високою механічною міцністю. Фарба є екологічним продуктом, стійким до впливу мікроорганізмів. Для використання зовні і всередині будівель. Фарба KREISEL FARBA SILIKONOWA 003 рекомендується для реставрації пам'яток старовини і будівель, схильних до отримання негативного впливу від факторів забруднення навколишнього середовища таких, як, смог, кислотні дощі і т.п. Призначена для нанесення на такі види основ: всі традиційні мінеральні штукатурки, старі і нові тонкошарові мінеральні, акрилові і силіконові штукатурки, бетон, гіпсокартонні плити, міцні покриття з мінеральних і дисперсійних фарб. Фарбу не рекомендується наносити на пластмасові, лаковані поверхні, вапняні, клейові фарби, еластичні дисперсійні фарби, а також поверхні, покриті маслом.
Переваги:	Висока стійкість до атмосферних впливів Підвищена стійкість до забруднень Еластична Антистатична Гідрофобна Тонується в кольори Зручна в роботі Екологічно стійка
Склад:	<ul style="list-style-type: none"> • Силіконова емульсія • Допоміжні речовини • Мінеральний заповнювач • Пігменти
Умовні позначення:	
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +25 °С.
Підготовка поверхні:	Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Основа повинна бути суха та міцна. Поверхню основи слід ретельно очистити від речовин, що знижують адгезію (жири, масла, мох, цвіль і т.п.), а фрагменти, що мають низьку міцність - видалити. Традиційні мінеральні штукатурки фарбувати не раніше ніж, через 4 тижні після нанесення. Тонкошарові декоративні штукатурки дозволяється фарбувати через 3-7 діб. З метою зміцнення старих штукатурок, що є крихкими та нестабільними, а також для ґрунтування сильно поглинаючих основ, використовувати ґрунтовку глибокого проникнення KREISEL TIEFGRUND-LMF 301.
Підготовка продукту:	Перед використанням необхідно переконатися, що колір фарби відповідає замовленому. Фарбу ретельно перемішати. Щоб уникнути різниці відтінків необхідно на одній поверхні використовувати фарбу однієї заводської партії. Малярні роботи проводити при температурі від +5 °С до +25 °С. Фарбу не розбавляти, за винятком використання для ґрунтувального шару (10% чистої води).



FARBA SILIKONOWA 003

Силіконова фасадна фарба

Спосіб застосування:	<p>Підготовлену до використання фарбу нанести валиком, щіткою, пензлем або методом розпилення. Малярні роботи проводити безперервним методом на окремих ділянках поверхні, з метою виключення неоднорідності забарвлення. Кожна нова порція фарби повинна з'єднуватися зі свіжонанесеною фарбою. Фарбу наносити після висихання штукатурки, що за сприятливих умов настає не раніше ніж через 3 доби після її нанесення. Послідовність нанесення шарів фарби: 1-й ґрунтувальний шар фарби, розбавлений чистою водою у кількості 10% або 1,5 л (при розрахунку на відро фарбі 15 л). Технологічна перерва до повного висихання шару (4-12 годин залежно від атмосферних умов). Нанесення 2-го основного шару фарби нерозбавленою водою. Перший ґрунтувальний шар виконується фарбою розбавленою водою. В фарбу додати чистої води 10% та ретельно перемішати міксером протягом 5 хвилин. Фарбу налити в кювету для валика. Валик змочити у фарбі, надлишки фарби зняти за допомогою прокатування валику по профільованій частині кювети. Прокатка валика по поверхні виконується для того, щоб на ньому залишилося стільки фарби, скільки потрібно для рівномірного забарвлення поверхні. Нанесення фарби на фасад виконується зверху вниз, починаючи з кутів, саме їх потрібно попередньо ретельно пофарбувати пензлем. Ґрунтувальний шар фарби наносити по всій площині робочої ділянки без пропусків в поперечному або поздовжньому напрямку. Кожен наступний прокат валика виконується з перекриванням попереднього на 3-4 см (залежно від довжини валика). При розбавленні потрібно використовувати однакову кількість води для забезпечення рівномірності кольору. Невідповідність постійного співвідношення може призвести до дефектів малярного покриття (видимість переходів, різниця у відтінках забарвлення). Після технологічної перерви (4-12 годин) потрібно нанести основний (нерозведений водою) шар фарби. Перед нанесенням фарбу ретельно перемішати міксером після чого нанести на виділену ділянку в напрямку перпендикулярному нанесенню першого (ґрунтувального) шару та керуючись вище приведеними вказівками. Категорично заборонено додавати воду у другий (основний) шар фарби, порушення даної вимоги призведе до нерівномірності відтінку малярного покриття! Необхідно планувати виконання малярних робіт керуючись сприятливим прогнозом погоди, аби уникнути псування покриття в результаті опадів. Не проводити роботи при наявності протягу, вітру та безпосередньої інсоляції без використання спеціальних захисних засобів, що обмежують вплив атмосферних факторів. При температурі +20 °С і відносній вологості повітря до 65% поверхня фарбувального шару висихає протягом 2-3 годин. При більш низькій температурі і більш високій вологості повітря, наприклад, в осінню пору року, час висихання фарби збільшується, приблизно, до 2-4 днів. Звернути увагу на підвищену вологість, таку як туман, мряка, яка при свіжонанесеному фарбувальному шарі може спричинити такий самий вплив, як невеликий дощ, викликаючи сліди стікання та зміни кольору.</p> <p>Свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від впливу атмосферних факторів таких як, дощ, вітер, протяг, пряма сонячна інсоляція, до повного висихання фарби.</p>
Очистка інструменту:	Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.
До уваги виконавців:	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
Гарантійний термін зберігання:	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Упаковка:	Пластикові відра по 15 л, 33 шт на палеті



FARBA SILIKONOWA 003

Силіконова фасадна фарба

Технічні та робочі характеристики:

Застосування:	Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Густина:	$\geq 1,5 \text{ г/см}^3$
Стійкість покриття до мокрого очищення:	≥ 5000 циклів
Витрата:	$\approx 0,15-0,25 \text{ л/м}^2$

Примітки:

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність KREISEL FARBA SILIKONOWA 003 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.